

UNSOARE CONSISTENTA DE UZ GENERAL OILTECH® U90 Ca3

1. GENERALITATI

Unsoarea consistenta de uz general **OILTECH® U90 Ca3** se foloseste la ungerea lagarelor si glisierelor, balamalelor, suruburilor si transmisiilor cu lant ale masinilor agricole, masinilor de transport, echipamentelor industriale si de constructii, precum si alte unitati de frecare, conform prescriptiilor, in conditii de solicitare normale.

Are o rezistenta foarte buna la contaminare cu apa.

Temperatura de operare: de la -30°C (-50°C la mecanisme de mare putere) pana la +65°C.

2. SPECIFICATII TEHNICE

U 90 Ca 3; DIN 51502 K-3 C-20; NLGI 3;

Unsoare cu ingrosator pe baza de sapun de calciu; NLGI 3.

3. CONDITII DE CALITATE- conform ST-LBX 150

Nr. Crt.	CARACTERISTICA	CONDII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Consistenta NLGI	3	DIN 51502
2	Aspect	Culoare verde, cu aspect omogen	vizual
3	Punct de picurare, °C	min. 95	SR ISO 2176 GOST 6793
4	Penetrația - la 25°C și 60 malaxări, 1/10 mm	220 – 250	STAS 2392 SR ISO 2137 GOST 5346, met. C
5	Viscozitate efectiva la 0°C si gradientul mediu al vitezei de deformare 10/s	max. 370	GOST 7163
6	Stabilitate coloidala, % de ulei separat	max. 10	GOST 7142
7	Stabilitate la oxidare	max. 7	GOST 5734
8	Ponderea de alcalii libere (in NaOH)	max. 0,2	ASTM D 128 GOST 6707
9	Continut de acizi organici liberi	max. 1	GOST 6707
10	Continut de impuritati mecanice insolubile in HCl	lipsa	GOST 6479
11	Conținut de apă, %	max. 2,5	SR 13484 GOST 2477 + pct. 5.4
12	Acțiunea corozivă pe lama de metal	rezista	STAS 8206 GOST 9080

4. AMBALARE

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se fac conform reglementarilor in vigoare (hotarari, regulamente, etc. specificate in fisa de securitate a produsului) și instrucțiunilor/procedurilor interne

Ambalarea se face în recipiente de 0.4kg, 4.5kg, 17kg, 180kg.

5. TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garanție, la stocare, este de 3 ani de la data fabricării.

PRODUS CU LICENTA SI CERTIFICAT nr. 4888 emis de R.A.R.– O.C.P.